



КЛЕЙ 100 ИДЕЙ POINT 100

КЛЕЙ НА ОСНОВЕ MS POLYMER

Клей 100 идей, подходит для всех ситуаций в строительстве, ремонте и в хозяйстве. Кристально прозрачный, однокомпонентный, сделанный по новой технологии, на основе силанизированного полиэфира (MS Polymer). Клей эластичный, прекрасно клеит любую поверхность, даже влажную. Обладает отличной начальной адгезией. Не вызывает коррозии, без растворителей, без запаха, водостойкий и окрашиваемый.

Преимущества

- Кристально прозрачный.
- Эластичный – 25%.
- Склеивает любые поверхности, даже влажные.
- Не вызывает коррозии.
- Без запаха, без растворителей.
- Окрашиваемый.
- Водостойкий.
- Высокий уровень защиты от плесени S1.

Идеальная адгезия с:

Древесина
 Бетон
 Керамика
 Любой тип металла
 ПВХ
 Кирпичи
 Гипсокартон
 Керамическая плитка
 Стекло
 Натуральный камень

Сферы применения

- Приклеивание и герметизация плинтусов, панелей, плитки, дерева, металлов и металлических листов с выбранными типами поверхностей в строительстве, таких как стекло, натуральный камень, мрамор, гранит.
- Заполнение трещин, стыков, зазоров в камне, дереве и других строительных материалах.



Технические характеристики

Показатель	Ед. измерения	Сертификация	Значение
Цвет			Кристалльно прозрачный
Способность к движению	%	ISO 9047	25
Эластичное восстановление	%	ISO 7389	40
Твердость по Шору А		ISO 868	40
Удлинение на разрыв	%	ISO 833	90 - 120
Плотность ISO 2811-1	г/мл	ISO 2811-1	1,08
Усадка	%	ISO 10563	1
Время образования пленки	мин.		5-50
Время коррекции	мин.		5 - 15
Стекание с вертикальных поверхностей	мм.	ISO 7390 [+50°C]	0-3
Скорость отверждения	мм/24 ч		3,5 - 4,5
Объем материала	мл		290

Сертификация

CE
 EN 15651-1:2012 Type F-EXT-INT Class 12,5P
 EN 15651-3:2012 Type S Class S 1
 EN 13501-1:2007+A1 ; E.

Способ использования

Основания очистить, обезжирить, высушить. Нанести клей полосами или точечно на любую из склеиваемых поверхностей. Соединить склеиваемые поверхности и сильно сжать. Время корректировки после нанесения 5-15 мин. Не применять в местах, постоянно погруженных в воду. Температура применения +5 °С ... +40 °С.

Условия хранения

Хранить в вертикальном положении в сухом месте при температуре от +5 °С до +25 °С. Срок годности - 18 месяцев от даты производства, при условии соблюдения правил хранения. Картриджи должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и тепла выше 50 °С.

Упаковка

290 мл пластиковый картридж, 12 шт. в коробке.



Меры предосторожности

Паспорт безопасности продукта необходимо внимательно изучить перед использованием. Паспорта безопасности доступны по запросу у официальных дистрибьюторов.

Управление отходами

Полностью опорожнить упаковку и утилизировать надлежащим образом.