



РА370 PUR ЭКСПРЕСС КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА D4

1 – ОПИСАНИЕ

Akfix РА370 представляет собой однокомпонентный, быстроотверждающийся жидкий полиуретановый клей. Обладает высокой водостойкостью и прочностью на сцепление.

2 – СВОЙСТВА

- Быстрое отверждение.
- Прозрачный.
- Чрезвычайно высокая прочность сцепления на многочисленных подложках.
- Соответствует D4 в соответствии с DIN EN 204.
- Прост в использовании.
- Очень хорошая устойчивость к химическим веществам.
- Отличная устойчивость к влаге и погодным условиям.
- Слабый запах.

3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Крепление и приклеивание деревянных элементов к другим различным пористым и непористым элементам, таким как дерево, металл, бетон, пенополистирол и другие пластмассы.
- Производство мебели и лодок.
- Крепление укладок фальшпола в сочетании с механическими светильниками.
- Все приложения для склеивания, требующие высокой водонепроницаемости.

4 - ИНСТРУКЦИИ

Не использовать при температуре ниже +5 °C. Элементы, подлежащие склеиванию, должны быть надлежащим образом чистыми и свободными от пыли и жира. Один из субстратов должен быть пористым, чтобы обеспечить лучшее отверждение. Слегка увлажняя субстраты, вы обеспечите более сильную адгезию. Нанесите клей кистью тонкой пленкой на одну или обе поверхности и соедините детали в течение 2 минут. Прижимайте элементы друг к другу не менее 15-20 мин. Неотвержденный клей может быть очищен ацетоном.

5- УПАКОВКА

Продукт	Вес	Пакет
РА370 (Пластиковая бутылка)	560гр	12
РА370 (Пластиковое ведро)	20 кг	1



6- ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев в нераспечатанном картридже при хранении в сухих и прохладных условиях.

7- ОГРАНИЧЕНИЯ

- Поскольку этот клей отверждается атмосферной влагой, срок годности ограничен после открытия бутылки. Флаконы должны быть плотно закрыты после использования.
- Хранение выше +35 °C и ниже -10 °C может сократить срок годности.
- Время прессования зависит от условий окружающей среды (температура, влажность и т.д.) и пористость поверхностей, подлежащих склеиванию.

8- БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержит дифенилметан-4,4'-диизоцианат. Вреден при вдыхании. Раздражает глаза, дыхательную систему и кожу. Не дышите спреем/паром. Носите подходящую защитную одежду и перчатки. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить в недоступном для детей месте.

9- ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Базис	: Полиуретановый преполимер	
Цвет	: Прозрачный	
Система отверждения	: Влагоотверждение	
Плотность	: 1,10 г/мл ± 0,05	(ASTM D1875)
Вязкость	: 3000 ± 1000 ср	сps при 20°C (Шпиндель No 4, 12 об/мин)
Термостойкость	:-30 °C до +100 °C	
Время до потери клейкости	: 5-15 мин (23 °C и 50% R.H.)	(ASTM C679)
Потребление	: Прибл. 150 мл/м2	
Время сжатия	: Не менее 15 мин*	
Водонепроницаемость	: Отлично	(D4-DIN EN204)

* Время сжатия зависит от условий окружающей среды (температура, влажность и т.д.) и пористость поверхностей, подлежащих склеиванию.